

ACQUABLOCK PRIMER

Primer promotore di adesione

Trattamento mono componente trasparente a base di silani liquidi dispersi in solventi, specifico per assicurare la perfetta adesione del successivo rivestimento ACQUABLOCK FLEX su supporti lisci e non assorbenti. Si applica sulla superficie da trattare con un panno pulito come se si pulisse la superficie evitando di creare pozze o gocce. Il prodotto asciuga rapidamente e risulta essiccato mediamente in 20 minuti. Procedere all'applicazione dell'Acquablock Flex appena avvenuta l'asciugatura del Primer.



Descrizione

Aspetto	liquido trasparente
Impiego	promotore di adesione su superfici lisce e inassorbenti
Ambiente	esterno
Supporti	piastrelle ceramiche smaltate, grés porcellanato, clinker, vetro
Miscelazione	pronto all'utilizzo
Applicazione	manuale tramite panno pulito imbevuto di primer
Consumo	0,1 kg/m ²
Condizioni di posa	da +5 °C a +35 °C ed U.R. < 85%
Attesa minima per posa ACQUABLOCK FLEX	20 minuti (il prodotto deve risultare perfettamente asciutto al tatto)

Dati Tecnici

Massa volumica	0,85 kg/dm ³
Viscosità (Brookfield)	40 cP
Tempo di essiccazione al tatto	20 - 30 minuti
Punto di infiammabilità (Flash point)*	42 °C

*: è la temperatura minima alla quale deve trovarsi il composto liquido affinché si possano formare una quantità tale di vapori che, in presenza di aria e di un innesco, possa avere luogo la combustione del preparato

Avvertenze

- impiegare solo su supporti adeguatamente ripuliti e sgrassati, resistenti, compatti e asciutti (U.R. $\leq 4\%$)
- non applicare su supporti riscaldati da sole battente o se presenti ristagni di acqua
- temperature inferiori a $+5^{\circ}\text{C}$ e superiori a $+30^{\circ}\text{C}$ nelle ore successive alla posa possono modificare sensibilmente i tempi di asciugatura e pregiudicare le prestazioni finali del prodotto

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

vasi da 1 lt in scatole da 9 pezzi

CONSERVAZIONE

24 mesi dalla produzione nelle confezioni sigillate, stoccate in luogo chiuso con temperatura e umidità controllate

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it