

KONSOLIDA

Primer per il consolidamento di supporti cementizi

Consolidante a base di silicati ad alta fluidità ed elevata penetrazione per supporti a base cemento. Specifico per migliorare le prestazioni meccaniche di sottofondi poveri di legante, scarsamente costipati o interessati da insufficiente idratazione del legante. Garantisce un effetto consolidante anche nelle parti più interne del massetto. Prodotto per uso professionale.



Descrizione

Aspetto	liquido trasparente
Impiego	consolidante impregnante per sottofondi cementizi primer anti polvere per materiali cementizi
Ambiente di posa	interno - esterno
Supporti	massetti cementizi tradizionali o alleggeriti intonaci a base cemento, o calce e cemento pavimentazioni in calcestruzzo
Materiali sovrapponibili	autolivellanti e rasature livellanti adesivi cementizi, reattivi o in dispersione rasature cementizie polimero modificate
Diluizione	pronto all'uso (non aggiungere acqua o solventi)
Preparazione	il supporto deve risultare asciutto, pulito, privo di grassi, oli, vernici e quant'altro possa ostacolare la penetrazione del primer
Condizioni di posa	da +5 °C a +35 °C
Applicazione	versare sul supporto con annaffiatoio, posare a spruzzo, con rullo o pennello
Consumo	0,5 - 3,5 kg/mq (in funzione dello spessore e della porosità del supporto)

Dati Tecnici

Massa volumica	1,20 - 1,25 kg/dm ³
Consistenza	liquido ad elevata fluidità

Residuo secco	25%
PH	11 - 12
Tempo di asciugatura	> 24 ore (estremamente variabile in funzione della quantità applicata, dello spessore impregnato e delle condizioni climatiche)
Lavorazioni successive	la posa di adesivi, autolivellanti o rasature può avvenire solo dopo la perfetta asciugatura del primer

Prima della posa di pavimentazioni in legno, moquette e pietre naturali verificare con apposito igrometro a carburo che l'umidità residua sia inferiore al 2%; eseguire la misurazione in più punti ove è stato posato il primer.

Voce di Capitolato

Il consolidamento di supporti e sottofondi cementizi con scarse resistenze meccaniche o il trattamento anti polvere di materiali cementizi, sarà eseguito mediante impregnazione con apposita soluzione a base di silicati ad elevata fluidità ed alta penetrazione tipo il KONSOLIDA della Società CVR. Il supporto dovrà risultare perfettamente asciutto, pulito, privo di grassi, oli, vernici e quant'altro possa ostacolare la penetrazione del primer. La posa di autolivellanti, rasanti, pavimenti, sarà eseguita solo dopo la perfetta asciugatura del trattamento. In presenza di eventuali eccessi superficiali o nel caso di ristagni localizzati dovrà essere applicata a semina della sabbia silicea al fine di evitare che si crei una pellicola chiusa potenzialmente anti aderente per trattamenti successivi.

Avvertenze

- applicare solo su supporti cementizi asciutti ed assorbenti
- non applicare su supporti in gesso o scagliola
- il prodotto è pronto all'uso, non diluire con acqua o con solvente
- stendere uniformemente il prodotto mediante rullo o pennello evitando la presenza di ristagni localizzati
- evitare eccessi che potrebbero produrre ristagni superficiali, verrebbe a crearsi una pellicola chiusa potenzialmente anti aderente per successivi trattamenti
- nel caso di ristagni superficiali dovrà essere sparsa della sabbia silicea sul primer fresco, sino a saturazione, per evitare che si crei una pellicola chiusa anti aderente; l'eccesso di sabbia non legata sarà successivamente rimossa
- i tempi di asciugatura del primer possono variare sensibilmente in funzione della quantità applicata, dello spessore impregnato e delle condizioni ambientali di stagionatura (temperatura e umidità)
- sottofondi particolarmente porosi per essere adeguatamente consolidati possono richiedere applicazioni di più mani che permettano la completa impregnazione
- temperature inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C nelle 24 ore successive alla posa possono modificare sensibilmente i tempi di indurimento e le prestazioni meccaniche finali

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI	Taniche in plastica da 25 kg
CONSERVAZIONE	12 mesi nelle confezioni integre stoccate in luogo climatizzato

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it