

SIGILLANTE POLIURETANICO

Sigillante per giunti verticali e orizzontali

SIGILLANTE POLIURETANICO tissotropico monocomponente, privo di solvente e PVC, che vulcanizza con l'umidità atmosferica. Produce un sigillante a basso modulo, resistente e molto elastico. È un prodotto con applicazioni in un'ampia gamma di temperature adatto sia per giunti verticali che orizzontali. La pellicola finale risulta perfettamente impermeabile, altamente adesiva, resistente agli agenti atmosferici, all'azione dei raggi UV e possiede eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica e chimica.



Descrizione

Aspetto	pasta viscosa grigia
Impiego principale	sigillatura di giunti verticali e orizzontali
Ambiente	interno - esterno
Materiali compatibili	manufatti in cemento, ceramica, grés, cotto, pietre naturali, alluminio, acciaio, legno
Applicazione	manuale con pistola
Condizioni di posa	da +6 °C a +35 °C
Prescrizioni di posa	spatolare appesa posato
Attesa minima per posa 2° mano	3 ore (il prodotto deve apparire asciutto al tatto)

Dati Tecnici

Consistenza impasto	alta viscosità
Massa volumica impasto	1,35 kg/dm ³
Tempo di essiccazione al tatto (23 °C e 50% U.R.)	2 ore
Temperatura di servizio	da -30 a +80 °C
Allungamento a rottura a 23 °C	≥ 900%
Carico di rottura	2.5 N/mm ²

Trattamento supporti

Tipo sottofondo	Primer consigliato
Supporti umidi	EPOXY AD
Supporti porosi o con scarsa resistenza meccanica	PRIMER POLIURETANICO SIGILLANTE

Avvertenze

- impiegare solo su supporti puliti, resistenti, compatti, privi di olio, grasso, efflorescenze saline o vernici
- trattandosi di un poliuretano igro indurente assicurarsi che la confezione, una volta aperta, sia richiusa perfettamente per evitare che il prodotto possa reagire con l'umidità e indurire all'interno della confezione
- il prodotto messo in opera deve essere protetto per almeno 4 ore da pioggia, dilavamenti, gelate e da riscaldamento da sole battente
- temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C nelle ore successive alla posa possono modificare sensibilmente i tempi di indurimento e pregiudicare le prestazioni meccaniche finali del prodotto

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI	tubo da 300 cc. in scatole da 24 pezzi.
CONSERVAZIONE	24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre stoccate in luogo coperto e asciutto
PULIZIA ATTREZZI	mediante solvente

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it