

# SILICAT PITTURA

Linea ai silicati

**Pittura di protezione e decorazione di intonaci di finitura esterni e interni specifica per tinteggiature su intonaci interessati da umidità da risalita capillare o su malte macroporose deumidificanti da risanamento.**

Idropittura a base di silicato di potassio stabilizzato e idrofugato, ad altissima permeabilità al vapore acqueo; pregiati pigmenti colorati resistenti alla luce e stabili nel tempo, biossido di titanio e opportune cariche a elevata copertura rendono il rivestimento vellutato e non filmante. Rivestimento colorato, opaco, formulato per rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: elevato potere coprente del sottofondo, eccellente permeabilità al vapore acqueo, buona idrorepellenza e alta resistenza agli agenti atmosferici, ampia gamma di colori disponibili.



## Descrizione

Aspetto	pittura bianca o colorata
Impiego	protezione e finitura di intonaci esterni e interni
Sottofondi	intonaci di sottofondo a base calce, cemento e calce e cemento elementi in calcestruzzo
Trattamenti di preparazione del supporto	silicat fissativo diluito 1:1/2 con acqua
Realizzazione impasto	omogeneizzare il prodotto con trapano miscelatore prima dell'utilizzo
Applicazione	rullo o pennello
Diluizione 1° mano	aggiungere il 35% circa di acqua
Diluizione 2° mano	aggiungere il 20% circa di acqua
Tempo di attesa tra la 1° e la 2° mano	12 ore
Condizioni di posa	da +8° C a +30° C, non applicare con presenza di nebbia o U.R. < 70%
Consumo	60 mq. ogni vaso da 14 lt. in 2 mani

## Voce di Capitolato

La tinteggiatura decorativa di pregio di intonaci civili tradizionali o premiscelati o di intonaci macroporosi deumidificanti esterni sarà eseguita con pittura a base di silicato di potassio ad alta permeabilità al vapore acqueo tipo il SILICAT PITTURA della Società CVR in grado di creare tonalità ed effetti vellutati in molteplici colorazioni. L'intonaco di sottofondo dovrà risultare perfettamente asciutto, stagionato, stabile e compatto. Dovrà essere applicato sul supporto idoneo fondo omogeneizzante specie su superfici non omogenee o realizzate da vecchia data tipo il SILICAT FISSATIVO della Società CVR. L'operazione risulta particolarmente importante al fine di ottimizzare le fasi di posa in opera della successiva tinteggiatura. La pittura sarà applicata con idoneo pennello o rullo in almeno 2 mani opportunamente diluite con acqua pulita.

## Avvertenze

- impiegare solo su supporti puliti, resistenti, compatti e stabili
- attendere almeno 28 giorni in caso di applicazioni su nuovi intonaci al fine di assicurare la perfetta maturazione ed essiccazione del supporto
- trattare preventivamente con il primer SILICAT FISSATIVO, diluito 1:1/2 circa con acqua, sottofondi che tendono a sfarinare, particolarmente assorbenti e che presentano aree con sensibili diversità di assorbimento
- evitare applicazioni su supporti sintetici o in assorbenti che non garantirebbero l'adesione della pittura
- eventuali avvallamenti, buchi, gibbosità del sottostante intonaco debbono essere eliminati 7 giorni prima dell'intervento mediante una rasatura di regolarizzazione
- non applicare su sottofondi verniciati con smalti, su elementi in legno, metallo o plastica
- il prodotto messo in opera deve essere protetto almeno per 72 ore da gelate, nebbie, dilavamenti da pioggia e da evaporazioni repentine prodotte da sole battente o forte ventilazione. Gelate, evaporazioni repentine o supporti eccessivamente umidi possono creare macchiature superficiali biancastre che pregiudicherebbero l'estetica finale del lavoro finito
- il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere leganti o inerti che andrebbero a compromettere i requisiti tecnici del materiale
- eliminare con trattamenti preventivi muffe, funghi o efflorescenze e rimuovere tutte le parti inconsistenti del sottostante intonaco
- trattandosi di finiture colorate a base di materie prime naturali possono verificarsi lievi variazioni di colore tra differenti lotti produttivi; per evitare tali inconvenienti è pertanto consigliabile ritirare il materiale occorrente dal medesimo lotto produttivo. La Società non accetta reclami per variazioni cromatiche tra differenti produzioni
- si sconsigliano applicazioni sul medesimo intervento in differenti momenti con condizioni climatiche sensibilmente modificate in quanto possono verificarsi variazioni nella colorazione finale della pittura influenzate da temperatura e umidità mutate che rendono evidente la differente tempistica di esecuzione
- ove la quantità ordinata non risulti sufficiente, per un nuovo ordine comunicare lotto e data della fornitura impiegata al fine di permettere la migliore riproducibilità possibile del colore

## Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

### CONFEZIONI

secchi in plastica da 14 lt.

### CONSERVAZIONE

9 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre stoccate in luogo coperto e asciutto

## CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy  
Tel. +39 075 92974 / [www.cvr-italy.com](http://www.cvr-italy.com) / [info@cvr.it](mailto:info@cvr.it)