

SILOXAN PITTURA

Linea silossanica

Pittura di protezione e decorazione di intonaci di finitura esterni specifica per tinteggiature su intonaci interessati da umidità da risalita capillare o su malte macroporose deumidificanti da risanamento. Prodotto tecnico a uso professionale di altissima qualità.

Idropittura a base di speciali leganti acril-silossanici ad altissima permeabilità al vapore acqueo, eccellente idrorepellenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici, formulata con pregiati pigmenti colorati resistenti alla luce e stabili nel tempo, biossido di titanio e opportune cariche a elevata copertura che rendono il rivestimento vellutato e non filmante. Rivestimento colorato, opaco, formulato per rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: elevato potere coprente del sottofondo, eccellente permeabilità al vapore acqueo, altissima idrorepellenza e alta resistenza agli agenti atmosferici, ampia gamma di colori disponibili.



Descrizione

Aspetto	pittura bianca o colorata
Impiego	protezione e finitura di intonaci esterni e interni
Sottofondi	intonaci di sottofondo a base calce, cemento e calce e cemento
Preparazione del supporto	siloxan fissativo
Realizzazione impasto	omogeneizzare il prodotto con trapano miscelatore prima dell'utilizzo
Applicazione	rullo o pennello
Diluizione 1° mano	aggiungere il 35% circa di acqua
Diluizione 2° mano	aggiungere il 20% circa di acqua
Tempo di attesa tra la 1° e la 2° mano	12 ore
Condizioni di posa	da +5°C a +35°C, non applicare con presenza di nebbia o U.R.> 75%
Consumo	60 mq. ogni vaso da 14 lt. in 2 mani

Avvertenze

- impiegare solo su supporti puliti, resistenti, compatti e stabili
- attendere almeno 28 giorni in caso di applicazioni su nuovi intonaci al fine di assicurare la perfetta maturazione ed essiccazione del supporto
- trattare preventivamente con il primer SILOXAN FISSATIVO, diluito 1:1/2 circa con acqua, sottofondi che tendono a sfarinare, particolarmente assorbenti e che presentano aree con sensibili diversità di assorbimento

- evitare applicazioni su supporti sintetici o in assorbenti che non garantirebbero l'adesione della pittura
- eventuali avvallamenti, buchi, gibbosità del sottostante intonaco debbono essere eliminati 7 giorni prima dell'intervento mediante una rasatura di regolarizzazione
- non applicare su sottofondi verniciati con smalti, su elementi in legno, metallo o plastica
- il prodotto messo in opera deve essere protetto almeno per 72 ore da gelate, nebbie, dilavamenti da pioggia e da evaporazioni repentine prodotte da sole battente o forte ventilazione. Gelate, evaporazioni repentine o supporti eccessivamente umidi possono creare macchiature superficiali biancastre che pregiudicherebbero l'estetica finale del lavoro finito
- il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere leganti o inerti che andrebbero a compromettere i requisiti tecnici del materiale
- eliminare con trattamenti preventivi muffe, funghi o efflorescenze e rimuovere tutte le parti inconsistenti del sottostante intonaco
- trattandosi di finiture colorate a base di materie prime naturali possono verificarsi lievi variazioni di colore tra differenti lotti produttivi; per evitare tali inconvenienti è pertanto consigliabile ritirare il materiale occorrente dal medesimo lotto produttivo. La Società non accetta reclami per variazioni cromatiche tra differenti produzioni
- si sconsigliano applicazioni sul medesimo intervento in differenti momenti con condizioni climatiche sensibilmente modificate, in quanto possono verificarsi variazioni nella colorazione finale della pittura influenzate da temperatura e umidità mutate che rendono evidente la differente tempistica di esecuzione
- ove la quantità ordinata non risulti sufficiente, per un nuovo ordine comunicare lotto e data della fornitura impiegata al fine di permettere la migliore riproducibilità possibile del colore

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

secchi in plastica da 14 lt.

CONSERVAZIONE

9 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre stoccate in luogo coperto e asciutto

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it