

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

Trattamento poliuretanico trasparente ruvido

Membrana poliuretanica liquida mono componente in grado di creare un rivestimento continuo, opaco, trasparente e impermeabile a elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'azione dei raggi UV specifica per la protezione e la finitura di superfici soggette a traffico intenso. La struttura totalmente alifatica del poliuretano garantisce la perfetta stabilità e trasparenza del rivestimento nel tempo anche se questo viene lasciato esposto ai raggi ultravioletti. La pellicola finale risulta perfettamente impermeabile, altamente adesiva, resistente all'abrasione e possiede eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica e chimica.



Descrizione

Aspetto	liquido trasparente a media viscosità
Impiego principale	rivestimento finale di protezione e finitura per rivestimenti poliuretanici quali il MONOTECH o ACQUABLOCK FLEX
Impieghi consigliati	protezione e impermeabilizzazione di manufatti in cemento
Ambiente	esterno
Sottofondi	- pavimentazioni trattate con ACQUABLOCK FLEX - membrana poliuretanica MONOTECH colorata - elementi in cemento, ceramica, grés, cotto, clinker, pietre naturali
Miscelazione	miscelare i micro granuli in polvere con il liquido sino a omogeneizzare perfettamente i 2 componenti
Applicazione	con rullo di spugna a grana fine o con rullo in micro fibra a pelo corto
Spessori rivestimento	applicare in 2 mani
Consumo	0,15 - 0,20 kg/m ² per mano
Condizioni di posa	da +8°C a +30°C ed U.R.<85%
Prescrizioni di posa	applicare entro 72 dalla posa del MONOTECH o ACQUABLOCK FLEX
Tempo attesa minima per posa 2° mano	6 - 12 ore (il prodotto deve apparire asciutto al tatto)
Tempo di attesa massima per posa eventuale 2° mano	48 ore

Dati Tecnici

COMPONENTE LIQUIDO: poliuretano alifatico trasparente

Consistenza liquido	bassa viscosità
Massa volumica liquido	1,00 kg/dm ³
Tempo di essiccazione al tatto	2 - 4 ore
Punto di infiammabilità (Flash point)*	50 °C

COMPONENTE SECCO: micro granuli cristallini trasparenti

Massa volumica	1,75 kg/dm ³
----------------	-------------------------

MISCELA INDURITA

Temperatura di servizio	da -30 a +80 °C
Allungamento a rottura a 23 °C	≥ 100%
Resistenza all'adesione per trazione su cls	> 1,5 N/mm ²

*: è la temperatura minima alla quale deve trovarsi il composto liquido affinché si possano formare una quantità tale di vapori che, in presenza di aria e di un innesco, possa avere luogo la combustione del preparato

Voce di Capitolato

Protezione di membrane impermeabilizzanti poliuretaniche o di pavimentazioni in resina, interventi di impermeabilizzazione su materiali lisci o porosi, l'esecuzione di trattamenti che eliminino la sciolosità di pavimentazioni; tutto ciò sarà eseguito mediante posa di opportuno trattamento poliuretanico alifatico trasparente a elevata resistenza all'abrasione, alta stabilità ai raggi ultravioletti e perfetta impermeabilità tipo il TRATTAMENTO ANTI SCIVOLO della Società CVR. Il TRATTAMENTO ANTI SCIVOLO sarà posato solo su superfici asciutte e adeguatamente resistenti mediante rullo in spugna a grana fine. È previsto un consumo pari ad 0,15 kg/mq per ogni mano applicata.

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

Liquido: confezione da 1 kg. - Micro granuli: confezione da 0,2 kg. - In scatole da 9 pezzi
Liquido: confezione da 4 kg. - Micro granuli: confezione da 0,8 kg. - In scatole da 4 pezzi

CONSERVAZIONE

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre stoccate in luogo coperto e asciutto

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it