

TRATTAMENTO OPACO

Trattamento poliuretano satinato opaco

Trattamento poliuretano mono componente, trasparente, non ingiallente a effetto satinato, specifico per attenuare o eliminare l'effetto lucido – bagnato del rivestimento ACQUABLOCK FLEX. Il prodotto deve essere applicato con apposito rullo solo ad avvenuta essiccazione della membrana realizzata con l'ACQUABLOCK FLEX. La pellicola finale risulta impermeabile, altamente adesiva, resistente all'abrasione e possiede eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica, agli agenti atmosferici e all'azione dei raggi UV in grado di garantire durata e stabilità nel tempo.



Descrizione

Aspetto	liquido trasparente
Impiego	trattamento opacizzante
Ambiente	esterno
Supporto	membrana poliuretano realizzata con ACQUABLOCK FLEX
Miscelazione	pronto all'uso
Applicazione	mediante rullo a fibra cortissima
Consumo	0,1 kg/m ²
Condizioni di posa	da +8 °C a +30 °C ed U.R.<80%
Tempo di attesa per posa eventuale 2° mano	6 - 24 ore

Dati Tecnici

Massa volumica	0,95 kg/dm ³
Viscosità (Brookfield)	40 cP
Tempo di essiccazione al tatto	4 ore

Avvertenze

- impiegare solo su supporti puliti, resistenti, compatti e asciutti
- il prodotto messo in opera deve essere protetto per almeno 6 ore da pioggia, dilavamenti, gelate e da riscaldamento da sole battente

- prima di procedere all'applicazione assicurarsi che vi siano le condizioni ambientali di posa (+8°C a +30°C ed U.R.<80%), valori difforni di umidità e temperatura possono dare luogo all'insorgenza di micro bolle all'interno del rivestimento che comprometterebbero l'aspetto estetico finale
- non applicare su supporti riscaldati da sole battente o se presenti ristagni di acqua
- non impiegare rulli o pennelli che possono lasciare peli o fibre ed eseguire la posa a ridotto spessore con movimenti lenti tali da evitare di inglobare aria in fase di stesura

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

vasi da 1 lt in scatole da 9 pezzi

CONSERVAZIONE

24 mesi dalla produzione nelle confezioni sigillate, stoccate in luogo chiuso con temperatura e umidità controllate

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it