

SOTTOFONDI

Bitume a freddo

Conglomerato bituminoso a freddo

Conglomerato bituminoso a freddo lavorabile a temperatura ambiente specifico per interventi di manutenzione di pavimentazioni stradali, livellamento di buche, chiusura di scavi e ripristini in genere di superfici carrabili sconnesse o irregolari quali parcheggi, aree condominiali, piazzali e percorsi pedonali. Il prodotto risulta facilmente lavorabile, è pronto all'utilizzo, non necessita di aggiunte o preparazioni, deve essere semplicemente posato sulla superficie che si intende riparare o ripristinare, provvedendo alla sua perfetta compattazione. Trattasi di una miscela di sabbie e graniglie di origine basaltica ad alta resistenza meccanica in curva granulometrica controllata, legate da bitume ed olii vegetali opportunamente emulsionati da specifici additivi e plastificanti. Il prodotto presenta una unica formulazione che risulta valida sia per il periodo estivo che per quello invernale. Il prodotto risulta idoneo per interventi di manutenzione di strade urbane ed extra urbane, risultando resistente e duraturo nel tempo all'azione usurante del traffico veicolare.



CONFEZIONI

sacchi in plastica da 25 kg. su pianali da 1500 kg.

CONSERVAZIONE

6 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre stoccate in luogo coperto.

Descrizione

Aspetto	impasto viscoso di colore nero
Impieghi consigliati	manutenzione di pavimentazioni stradali in asfalto o in calcestruzzo
Ambiente	esterno
Miscela	pronto all'utilizzo
Condizioni di posa	da +5°C a +35°C
Spessore minimo di posa	2 cm.
Spessore massimo in unica mano	6 cm.
Consumo	22 kg/mq ogni cm. di spessore

Dati Tecnici

Fuso granulometrico	0 – 8 mm.
Percentuale legante	≥5.5%
Massa volumica	2100 kg/m ³
Percentuale vuoti presenti	<10%

Voce di Capitolato

Gli interventi di manutenzione di pavimentazioni stradali, il livellamento di buche, la chiusura di scavi e i ripristini in genere di superfici carrabili sconnesse o irregolari quali parcheggi, aree condominiali, piazzali e percorsi pedonali, saranno eseguiti con apposito conglomerato bituminoso della Società CVR. Il materiale sarà posato sulla superficie da riparare e dovrà essere opportunamente costipato mediante battitura con rullo o piastra vibrante al fine di ottenere la necessaria stabilità, consistenza e durezza necessaria a garantire l'immediata messa in esercizio del prodotto.

Avvertenze

- prima di eseguire l'intervento di ripristino accertarsi che il supporto risulti ben pulito e non vi sia polvere, detriti o terriccio
- il materiale non necessita di boiacche o trattamenti aventi la finalità di migliorare l'aggancio del conglomerato al sottofondo, ciò nonostante l'utilizzo di specifici primer promotori di adesione specie su superfici umide o bagnate migliora sensibilmente stabilità e durabilità dell'intervento
- al fine di garantire la stabilità del ripristino e la corretta compattazione del conglomerato eseguire il getto su un sottofondo stabile e di adeguate resistenze meccaniche
- spessori superiori ai 6 cm. possono essere realizzati in più mani attendendo però la perfetta compattazione dello strato precedente applicando
- al fine di ottenere un valido ripristino eseguire sempre la massima compattazione possibile del prodotto mediante rullo o piastra vibrante
- non eseguire la sovrapposizione dei pianali al fine di evitare la compattazione del prodotto nei sacchi
- tutti i conglomerati bituminosi risentono della temperatura che influenza lavorabilità e consistenza degli stessi
- nonostante il prodotto sia stato formulato al fine di risultare idoneo in tutte le stagioni, le differenti condizioni climatiche possono modificare sensibilmente i tempi di asciugatura ed indurimento

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.